

# NUBUCK (Нубук)

**Les contemporaines**

ИТАЛЬЯНСКАЯ  
КЛАССИКА  
L'INTONACO ITALIANO DI LUSSO

## Гладкая матовая кожа с мраморным рисунком



**Декоративное покрытие. Позволяет получить эффект  
гладкой матовой лайковой кожи.**

**Основные характеристики:** образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовую гладкую кожу.

**Состав:** водная дисперсия винилового сополимера, наполнитель, добавки, вода.

**Плотность:** 0,67 г/см<sup>3</sup>

**Массовая доля нелетучих веществ:** 17 %

**Область применения:** для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов - А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпаклеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

**Подготовка поверхности:** все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

### СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) – грунтовка

для подготовки основания

2. Sous-couche – грунтовка под декоративное покрытие

3. Nubuck - декоративное покрытие

### РАСХОД:

2,5 л / до 50 м<sup>2</sup> в один слой

2,5 л / до 30 м<sup>2</sup> в один слой

2,5 л / до 16 м<sup>2</sup> в два слоя

**Нанесение:** на ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche (Су куш), колерованную в цвет покрытия Nubuck валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки материал Nubuck следует тщательно перемешать. Материал из разных партий необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены/потолка или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °C).

**Нанесение в 2 слоя:** первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 ч по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. **Нанесение в 3 слоя:** первый слой наносят кельмой (5580) разнонаправленными движениями участками до 1 м<sup>2</sup>. Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 ч по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. Через 4 ч наносят третий слой материала, колерованного в сочетаемый цвет. Материал наносят кельмой (5580) тонким слоем участками до 1 м<sup>2</sup> разнонаправленными движениями частично перекрывая цвет первых двух слоев. Сложность нанесения – 2.

**Расход:** 0,16-0,26 л/м<sup>2</sup>. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

**Время высыхания:** Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Nubuck - 2 ч межслойная сушка (полное высыхание через 24 ч).

**Колеровка:** по каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

**Очистка инструмента:** водой, сразу после окончания работы.

**Уход за покрытием:** готовое покрытие можно протирать мягкой влажной губкой без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

**Срок годности:** 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C. При длительном хранении допускается расслоение материала в банке. Перед нанесением материал обязательно тщательно перемешать!

**Меры предосторожности, утилизация:** хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выпивать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

**Фасовка, л:** 1 / 2,5

**ТУ 20.30.11-042-52935415-2017**

### Инструмент



737



235



5580

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016