

SOIE ROYAL (Суя Руаяль)

Эффект матового перламутрового шёлка

**Декоративное покрытие. Позволяет получить
эффект матового перламутрового шёлка.**



Основные характеристики: образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовый шёлк.

Может применяться в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Образует покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Состав: акрилатная водная дисперсия, карбонат кальция кристаллический (микрокальцит), добавки, перламутровый пигмент.

Плотность: 1,18 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: 38 %

Область применения: для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических организациях и учреждениях по загрунтованным бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), зашпатлёванным (кроме масляных шпатлевок), гипсокартонным и гипсоволокнистым поверхностям, по бетонным плитам и кладке из керамического кирпича. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой VINCENT Imprimfix G-3 или Vincent Protec Prim Universelle G-5, при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, kleевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:

1. Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) – грунтовка для подготовки основания

2. Sous-couche – грунтовка под декоративное покрытие

3. Soie Royal - декоративное покрытие

РАСХОД:

2,5 л / до 50 м² в один слой

2,5 л / до 30 м² в один слой

2,5 л / до 21 м² в два слоя

Нанесение: на ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche (Су куш), колерованную в цвет покрытия Soie Royal валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки материал Soie Royal следует тщательно перемешать. Материал из разных партий или из разных банок необходимо перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8 - 25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Запрещается наносить на основания, нагретые выше плюс 25 °C. Первый слой материала Soie Royal наносят валиком (737) или кельмой (5580) участками до 1 м². Затем кельмой (5580) или круглым шпателем (88881) непрерывными вращательными движениями разнести еще сырой материал до получения желаемого эффекта. Через 2 ч наносят второй слой по той же технологии. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м². Сложность нанесения – 2.

Расход: 0,12 - 0,24 л/м² на два слоя. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

Время высыхания: Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Soie Royal - полное высыхание через 24 ч.

Колеровка: по каталогу завода-изготовителя. При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияет размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.

Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.

Уход за покрытием: готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой (раствором моющего или дезинфицирующего средства) без сильного нажатия не ранее, чем через три недели после нанесения. Не допускается применение абразивных чистящих средств!

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C.

Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C.

Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

Фасовка, л: 1 / 2,5 / 4,5

ТУ 2316-016-52935415-2008

Инструмент



737



235



5580



88881

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода «ЛАКОС коутингс», сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016